



Mortier rapide
Prise express 5 mn

MAPEI

MAPEI FRANCE S.A.
Z.I. du Terroir - 29 avenue Léon Jouhaux
31140 SAINT-ALBAN - FRANCE

MAPEI

POUR RÉPARER ET SCELLER



Mortier rapide
Prise Express 5 mm

LES + :

- Scellement, rebouchage
- Montage et réparation
- Imperméable et résistant à l'eau
- Prêt à gâcher

FABRICATION FRANÇAISE

8 022452 267367 **5 kg e**

Mortier rapide
Prise express 5 mn

MAPEI

MAPEI FRANCE S.A.
Z.I. du Terroir - 29 avenue Léon Jouhaux
31140 SAINT-ALBAN - FRANCE

POUR RÉPARER ET SCELLER

Mortier rapide **Prise express 5 mn**

MUR ET SOL INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR ET SOUBASSEMENT

OUTILS

TEMPÉRATURE D'APPLICATION
+30 °C
+5 °C

TAUX DE GÂCHAGE
0,8 litre

DURÉE DE VIE DU MÉLANGE
4 minutes

DÉLAI DE REMISE EN SERVICE
1 heure à +20 °C

POUR RÉPARER ET SCELLER

Mortier rapide **Prise express 5 mn**

DOMAINE D'EMPLOI
Sols et murs intérieurs et extérieurs, caves et sous-sols enterrés. Pour tous les travaux courants et rapides de maçonneries : scellement, rebouchage, montage et réparation, en vertical et horizontal.

PRÉPARATION DU SUPPORT
Les supports doivent être résistants, propres et sains (éliminer les résidus de plâtre, laitance, enduit, graisse, poussière...). Humidifier les supports absorbants et laisser ressuyer.

PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE
Dans un récipient contenant 0,8 litre d'eau, verser 5 kg de Mortier rapide et malaxer avec une truelle ou une spatule jusqu'à obtention d'un mélange homogène et sans grumeau. Pour les quantités importantes, utiliser un malaxeur électrique. Compter tenu de la rapidité du produit, ne préparer que la quantité utilisable en 4 minutes. Pour un dosage en volume, mélangez 5 volumes de Mortier Rapide avec 1 volume d'eau.

APPLICATION
Appliquer rapidement la gâchée avec une truelle ou une spatule.

CONSOMMATION
2 kg/litre de volume à remplir.

PRÉCAUTION D'EMPLOI
La température d'application doit être comprise entre +5 °C et +30 °C. Mortier rapide et les outils encore frais se nettoient à l'eau.

STOCKAGE
12 mois en emballage d'origine dans un local tempéré. Fiche de données de sécurité disponible sur demande. Produit conforme aux prescriptions du règlement (CE) N°1907/2006 (REACH), Annexe XVII, article 47. STOCKER À L'ABRI DE L'HUMIDITÉ.

Danger. Contient du ciment Portland : chrome VI <2 ppm dans la période de stockage du produit. H315 Provoque une irritation cutanée. H317 Peut provoquer une allergie cutanée. H318 Provoque de graves lésions des yeux. H335 Peut irriter les voies respiratoires. P261 Éviter de respirer les poussières. P273 Éviter l'émission dans l'environnement. P280 Porter des gants de protection/ des vêtements de protection/ un équipement de protection des yeux/du visage. P284 Se laver les mains soigneusement après manipulation. P280 Porter des gants de protection/ des vêtements de protection/ un équipement de protection des yeux/du visage. P303+P361+P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P312 Appeler un CENTRE ANTIPOISON en cas de malaise. P333+313 En cas d'irritation/éruption cutanée : consulter un médecin.

MORTIER RAPIDE - 5 KG
UFI : 9805-8361-7009-7333
MAPEI FRANCE S.A. - Zone Industrielle du Terroir
29, Av. Léon Jouhaux - 31140 St. ALBAN - Tél. 05 61 35 73 05

PRINT SIDE F.TO 18+8x34 Ø 40