

Sikaflex® PRO-11 FC

PURFORM

FR Sikaflex® PRO-11 FC Purform est un mastic colle élastique pour le collage souple et le cafeutrement de joints en intérieur et extérieur. Sikaflex® PRO-11 FC Purform adhère parfaitement sur la plupart des matériaux de construction dans le bâtiment tels que béton et maçonnerie, pierre, bois, métal, fibre ciment, aluminium anodisé ou laqué, acier inoxydable, zinc, brique, terre cuite, epoxy, polyester. Le collage ou le cafeutrement avec Sikaflex® PRO-11 FC Purform permet d'obtenir des joints et fixations forts et durables, résistants aux intempéries. **Exemples d'utilisation:** Sikaflex® PRO-11 FC Purform peut être utilisé pour le remplissage ou le cafeutrement de joints en maçonnerie légère, toiture ou menuiserie, ainsi qu'autour des portes et fenêtres, les joints de sol et le cafeutrement de fissures et entre cloisons. Sikaflex® PRO-11 FC Purform convient pour le collage en horizontal ou vertical en agencement: accessoires de salles de bains, cuisines et plans de travail, panneaux en bois, plinthes en bois, petits carreaux de céramiques, tuiles (conforme à NF-P-85510) et décorations intérieures.



Nouvelle technologie polyuréthane Purform®



Pour plus d'informations, veuillez scanner le QR code

Mode d'emploi: Percer l'extrémité de la cartouche, visser puis couper la canule à la dimension du joint. Insérer la cartouche dans un pistolet à mastic et extruder Sikaflex® PRO-11 FC Purform. Pour le cafeutrement, installer dans le joint un fond de joint adapté (voir notice produit). Extruder Sikaflex® PRO-11 FC Purform dans le joint et le presser sur les lèvres du joint en s'assurant du bon contact avec celles-ci et éviter toute inclusion de bulles d'air. Sikaflex® PRO-11 FC Purform doit être serré fermement contre les lèvres du joint pour permettre une bonne adhérence sur celles-ci. Lisser le joint de mastic avant qu'il ne se forme une peau. Pour le collage, appliquer Sikaflex® PRO-11 FC Purform en bandes verticales ou plots à plusieurs centimètres d'intervalle. Utiliser seulement la pression manuelle pour placer les éléments à coller dans la position adaptée avant qu'il ne se forme une peau. **Avant utilisation, consulter la version la plus récente de la notice produit.**

Attention



FR Contient: Durcisseur LI (Isophoronedialdimine), Produit de réaction: Diisocyanate d'hexaméthylène, oligomère avec mercapto-propyltriméthoxysilane, Pentaméthyl piperidylsebacate, diisocyanate de 4,4'-méthylène-diphényle. Peut provoquer une allergie cutanée. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Éviter de respirer les poussières/ fumées/ gaz/ brouillards/ vapeurs/ aérosols. Porter des gants de protection. EN CAS DE CONTACT

UFI: NHF1-E0N0-500C-EYCD

AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau. Éliminer le contenu/récipient dans le lieu d'élimination conformément à la réglementation locale. Contient des isocyanates. Peut produire une réaction allergique. Attention! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards.

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*



*Information représentative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)



20, Sika Services AG, Zurich, 1213, EN 15651-1:2012, 75369956, Sealants for exterior and interior application F EXT-INT CC, Class E, ≤3mm, ≤10%, NF at 100% elong., NF at 100% elong., Pass, EN 15651-4:2012, 21731211, Sealants for non-structural joints in floors PW EXT-INT CC, Class E, NF at 100% elong., ≤10%, NF at 50% elong., NF at 100% elong. Change of secant modulus: ≤50%, NF at 100% elong., NF at 100% elong., Pass, dop.sika.com

Sika France S.A.S.

84, rue Edouard Vaillant
93 350 Le Bourget
+33 1 49 92 80 00
www.sika.fr



Sikaflex®

PRO-11 FC

Mastic et colle



PURFORM®



300 ml

- Sika Yellow, Pantone 7409C (CMYK, 0/37/96/0)
- Sika Red, Pantone 1795C (CMYK, 0/100/100/0)
- Secondary A_SIK, Violet Pantone Violet C (CMYK, 90/99/0/0)

- Do not Print! (für Grafiker)
- Do not Print! (Stanzlinien)

150x208 mm
Pago (Label for ALU CTR)
Sika (X) = 2.4 mm