

DESTINATION

Colle contact liquide polyvalente, hautes performances. Sans toluène, sans cyclohexane. Collage de matériaux divers : caoutchouc, métaux, cuir, liège, tissus, bois, mousses polyester, polyuréthane et stratifiés. Plastiques rigides : nous consulter.

CARACTÉRISTIQUES

Couleur : ambré
Viscosité ≈ 4 000 mPa.s
Densité ≈ 0,86
Temps de séchage ≈ 10 à 15 minutes
Temps ouvert maximum ≈ 60 minutes
Température d'utilisation : +10°C minimum

MISE EN ŒUVRE

Préparation des supports

Les surfaces à coller doivent être propres, sèches, dégraissées et désoxydées. Les métaux doivent être désoxydés et dégraissés. Sur les surfaces très lisses (en particulier les caoutchoucs), il est recommandé de réaliser un émerisage suivi d'un décapage pour favoriser l'adhérence. Ne pas coller sur des matériaux froids (minimum +15°C).

Mode d'emploi

Application à l'aide d'un pinceau ou d'une spatule crantée. Déposer une couche régulière de colle sur chaque face à assembler. Sur des matériaux très poreux, il est conseillé de déposer deux couches de colle (laisser sécher au minimum une heure avant d'effectuer la deuxième couche). Laisser évaporer les solvants jusqu'à ce que la colle n'adhère plus aux doigts (15 à 20 mn environ). Mettre en contact les surfaces encollées puis exercer une forte pression pendant quelques secondes (15 à 20 secondes minimum) afin d'assurer un contact parfait des deux films de colle. La prise est immédiate et ne permet pas de réajustement. La résistance optimale est obtenue après 72 heures environ.

NETTOYAGE

La colle fraîche et les outils se nettoient à l'aide du solvant BOSTIK AGOSOLVANT.

CONSUMMATION

Encollage double face : 120 à 150 g/m²/face, selon la planéité et la porosité des matériaux.

CONSERVATION

Jusqu'à 18 mois dans un local à l'abri du gel, entre +10°C et +30°C, dans son emballage d'origine fermé hermétiquement. Bien mélanger la colle avant emploi. Pour les températures inférieures à +10°C, la consistance et les performances du produit peuvent évoluer. Nous consulter si besoin.





BOSTIK 1400

COLLAGE CAOUTCHOUC, CUIR, TISSUS, METAUX, LIEGE, BOIS...

ASSEMBLAGE - COLLE TECHNIQUE



- Colle contact polyvalente, hautes performances
- Prise immédiate puissante
- Haute tenue thermique (Durcisseur Incorporé)



5 L



DANGER

Contient du butanone et du méthylcyclohexane.
Contient de la colophane. Peut déclencher une réaction allergique.
Liquide et vapeurs très inflammables. Provoque une sévère irritation des yeux. Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Lire l'étiquette avant utilisation. Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Porter des gants de protection. Porter un équipement de protection des yeux ou du visage. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Utiliser du matériel électrique, de ventilation, d'éclairage et de manutention antidéflagrant. Eviter le rejet dans l'environnement. En cas d'inhalation : transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. En cas de contact avec la peau (ou les cheveux) : enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau ou se doucher. Tenir au frais. Eliminer le contenu et le récipient en conformité avec toutes les réglementations locales, régionales, nationales et internationales.

BOSTIK S.A.
253, avenue du Président Wilson - 93211 - La Plaine Saint-Denis
Appel en cas d'urgence : 01 55 99 90 00

Etant donné la diversité des matériaux à coller et des méthodes de travail, l'utilisation de nos produits est conseillée après essais ou après tests de compatibilité. Une utilisation non conforme à nos préconisations ou à nos mises en garde dégagerait notre responsabilité.

BOSTIK HOTLINE

Assistance technique
01 64 42 12 29

www.bostik.fr



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

Code article : 30502933
Emballage : 20013468



Support :

Format : 215X380

Angles :

Présentation : RLXETIQS

Quantité :


Position :

Mandrin :

Couleurs d'impression : 5 couls

Observation :

sens de sortie



Afin de respecter les délais de fabrication, un retour sous **48 heures** est souhaitable.

CLIENT: BOSTIK		BON A TIRER	
Cde client :			
N° de confirmation :		Date et signature	Nom et qualité du signataire
Date d'envoi du B.A.T. : 08/10/2014		Le présent BON A TIRER a été réalisé suivant vos instructions. Toutes modifications s'écartant de votre ordre initial vous seraient automatiquement facturés en-su.	

Cette épreuve vous est soumise pour BON A TIRER. **Veuillez la contrôler avec toute l'attention nécessaire.** Les couleurs ne sont indiquées qu'à titre indicatif et ne reflètent pas le résultat imprimé. Les anomalies ou erreurs non signalées sur cet élément ne pourront donner lieu ultérieurement à dédommagement ou avoir. Merci de votre compréhension