155 mm

188 mm

MSP 107

UTILISATION
Mastic MS polymères polyvalent pour l'étanchéité, le calfeutrement de maçonnerie et le collage souple de zinc, brique, béton, pierre naturelle, miroir, fer, acier, aluminium, matières synthétiques, bois, aggloméré, gouttière, descentes d'eaux pluviales...

CARACTÉRISTIQUES
- Usage intérieur / extérieur
- Sans solvant, sans isocyanate
- Très bonne résistance aux intempéries et aux rayons UV
- Ne corrode pas les métaux
- Ne tache pas les pierres naturelles
- Formation de peau : 20 mn / temps hors poussière : 50 mn
- Température de mise en œuvre : +5°C à +35°C
- Température de service : -40°C à +100°C
- Peut être peint

MISE EN ŒUVRE
Les supports doivent être sains, propres, dépoussiérés, dégraissés, non friables et conformes aux DTU et règles professionnelles en vigueur. Appliquer au pistolet manuel ou pneumatique.
Collage : appliquer en cordons ou en plots selon les éléments à coller : presser et laisser polymériser. Ne pas manipuler l'assemblage pendant les 24 h qui suivent.
Étanchéité : réaliser un joint uniforme puis lisser à l'aide d'une spatule trempée dans de l'eau savonneuse.

CONSOMMATION
10 m environ de cordon de diamètre 5 mm.

NETTOYAGE
Produit frais : avec lingettes nettoyantes ou solvant AK
Produit sec : par grattage.

STOCKAGE
18 mois en emballage d'origine fermé, à l'abri du gel entre + 5°C et + 30°C.

CONSEILS DE PRUDENCE
Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

www.bostik.fr
CE
0074
14
BOSTIK S.A.
EN 15651-1 F INT
EN 15651-3 S
N° DOP: 40-605-301-01

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*
A+
A+ A B C

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Fabriqué en France
Code emb : 20022088
Code article : 30131383

3 549210 031291

Bostik S.A
420, rue d'Estienne d'Orves
92700 Colombes
Tél : 01 49 00 90 00
www.bostik.fr

BOSTIK HOTLINE
Assistance technique
01 64 42 12 29

290ml

Bostik
smart adhesives

MSP 107

GRIS

COLLAGES SOUPLES & JOINTS

FIXATION & ÉTANCHÉITÉ

SPECIAL ZINC

Collage souple et puissant
- Multi-matériaux, multi-supports
- Excellente adhérence sur supports humides non ruisselants

≈10 m linéaires

FABRIQUÉ EN FRANCE

---

miller GRAPHICS GROUP

Miller Graphics Limoges
10 -12, rue Léon Walras
Z I de Magré - 87006 Limoges
FRANCE
Tél. 05 55 30 04 55
www.millergraphics.com

CLIENT	BOSTIK
REFERENCE	BOSTIK - MSP 107 GRIS - 20022088 - 30131383 - FISCHBACH SEALANTS / MASTICS CARTRIDGES - PLASTIC
ORDER N°	00567839-001-000
BARCODE N°	-
CSR	Rachel Bonnefon
OPERATOR	AG
PROOF / DATE	Approval N°3 - 18-Dec-20

375C	376C	1665C
12.19%	2.17%	2.08%
CG8C	3005C	2965C
0.59%	1.25%	46.63%

UNIT SIZE	188X155MM mm
INK NUMBER	6
SH2	FISCHBACH
DEVELOPMENT	0
PLATE	
SCREEN RULING	100
PRINTING SIDE	surface

PLAN

FOR APPROVAL Please verify this proof carefully concerning lay-out, size, texts and barcode. For the Pantone® colours please refer to the latest Pantone® colour guide. After your approval on the above we can proceed to the next stage of your project. Please valid this proof by signature and send it back to us.
Thank you.

CLIENT SIGNATURE

Date: