

Désignation : GEBSOPLAST GEL + 1Litre	Couleurs : QUADRI
Code article : 6504746 / 1912	Vectorisé le : 06/12/2019
Version imprimeur : 1	Dimension : L 337 x H 122 mm

GEB



DANGER

CONTIENT DU : ACETONE. Liquide et vapeurs très inflammables. Provoque une sévère irritation des yeux. Peut provoquer somnolence ou vertiges. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. Ne pas fumer. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.



UFI : UMU0-J2TE-2603-DSGY

GEB

CS 62062
95972 ROISSY CDG
Cedex France
Tél. : 01 48 17 99 99

www.geb.fr



e - 1 L

GEBSOPLAST

GEL +

EAU
POTABLE



COLLE POUR RACCORDS EN PVC-U RIGIDE
PRESSION + EVACUATION

NE COULE PAS / SANS THF

Adhésifs pour
canalisations
thermoplastiques

QB
11-AD04

<http://evaluation.cstb.fr>



GEBSOPLAST GEL +
COLLE PRESSION + EVACUATION

GEBSOPLAST GEL + est une colle pour raccords en PVC-U rigide qui s'utilise sur les canalisations sous pression et évacuation. Spécialement recommandée pour les canalisations véhiculant de l'eau potable. Conforme aux listes positives françaises en vigueur. Ne convient pas pour les raccords en PVC-C. Dans ce cas préférer la colle GEBSOPLAST HT PLUS.

Mode d'emploi :

Dépoussiérer avec un papier abrasif les surfaces à assembler. Chanfreiner les extrémités. Nettoyer avec le DECAPANT GEBSOPLAST. Appliquer la colle à l'aide du bouchon pinceau sur les deux parties en terminant dans le sens longitudinal. Emboîter immédiatement sans tourner. **Ne pas manipuler pendant au moins 10 minutes.**

Temps de prise avant utilisation :

Le respect des temps de prise et temps de séchage est impératif pour garantir le parfait collage des canalisations.

NE PAS MANIPULER	REPARATION : Ø ≤ 90 mm	MONTAGE : Ø < 250 mm REPARATION : 90 mm < Ø < 250 mm	
	EAU SOUS PRESSION IMPÉRATIF 1 H	RESEAUX EVACUATION IMPÉRATIF 1 H	EAU SOUS PRESSION IMPÉRATIF 24 H

Pour des diamètres supérieurs à 110 mm se référer au cas particulier du mode d'emploi.

DOP : 21046622-1

CE -13

EN 14814
Pression interne/étanchéité : ≥ 1 000 h
Résistance au cisaillement : Satisfaisante
Résistance aux températures élevées : Satisfaisante

EN 14680
Résistance au cisaillement :
≥ 3,0 MPa (N/mm²) à 480 h

Adhésif pour systèmes de canalisations en PVC rigide
(PVC-U) sans pression et sous pression (PN16).

Pour les réseaux d'eau destinée à la consommation humaine procéder à un rinçage de l'installation pendant au moins 30 minutes, avant la mise en service.

Température de stockage :
de -5°C à +35°C.
Température de mise en œuvre :
de +5°C à +35°C.

Date limite d'utilisation
imprimée sur le bouchon.

Edit 1912