

NOTICE PRODUIT

SikaSeal®-110

SikaSeal®-110 Menuiserie & Vitrage

Mastic silicone spécial joint de construction

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Le SikaSeal®-110 Menuiserie & Vitrage est un mastic silicone neutre mono-composant.

DOMAINES D'APPLICATION

Réalisation de joints en travaux neufs et rénovation :

- Joints de miroiterie-vitrierie.
- Obturation des joints de vitrages selon les directives du DTU 39.
- Joints de calfeutrement autour des menuiseries extérieures et intérieures (bois, aluminium, PVC).
- L'étanchéité et le calage latéral anti-vibration
- Joints de dilatation entre vitrages.
- Joints de carrelage ou de raccord.
- Joints de préfabrication lourde et légère.
- Joints de murs-rideaux

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

- Adhère sans primaire sur la plupart des supports de construction.
- Polymérisation et remise en service rapides
- S'applique et se lisse facilement.
- Ne flue pas.
- Sans odeur.
- Reste souple même à basse température.
- Très bonne résistance aux UV.
- Insensible aux intempéries après polymérisation.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Base chimique

Silicone neutre

Conditionnement

- Carton de 12 cartouches de 300 ml.
- Carton de 20 recharges de 400 ml.

INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES

Emissions dans l'air intérieur* (Décret n° 2011-321 du 23 mars 2011) : A+ « très faibles émissions »

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

AGRÉMENTS / NORMES

- Certification SNJF :
 - Label « façade » : Mastic élastique – Classe F 25 E, sans primaire sur mortier M2 et aluminium anodisé.
 - Label « vitrage » : Mastic élastique - Classe G 25 E, sans primaire sur verre non traité et aluminium anodisé.
- Conforme à la norme EN 15651-1, F EXT-INT CC 25 LM.
- Conforme à la norme EN 15651-2, G CC 25 LM.

Durée de Conservation	SikaSeal®-110 Menuiserie & Vitrage a une durée de vie de 18 mois à partir de la date de fabrication, si stocké correctement dans son emballage d'origine non entamé, hermétique et non endommagé, en respectant les conditions de stockage.
Conditions de Stockage	De + 5°C à + 25°C protégé des rayons solaires directs, dans un local sec, dans son emballage d'origine non entamé.
Couleur	Blanc PVC, beige pierre, gris, transparent, noir, anthracite.
Densité	1,02 environ.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Dureté Shore A	24 environ	(ISO 868)
Module d'Élasticité Sécant en Traction	0,37 MPa environ à + 23 °C	(ISO 8339)
Capacité totale de Mouvement	25 %	(ISO 11600)
Adhérence	Bonne adhérence sans primaire sur béton, mortier de ciment, aluminium anodisé et thermolaqué, verre non traité, aluminium, cuivre, acier, acier inox, zinc, carrelage, grès, émail et la plupart des bois vernis, imprégnés ou peints, et PVC rigides. Dans le cadre de travaux d'étanchéité des joints de façade par mise en œuvre de mastics selon le DTU 44.1 NFP 85-210-1, l'adhérence des mastics doit être contrôlée sur les supports du chantier autres que ceux de référence du label SNJF. Autres supports : essais préalables – Nous consulter.	
Température de Service	de – 40 °C à + 150 °C	
Résistance aux Intempéries	Bonne tenue au vieillissement naturel après polymérisation complète.	
Conception du Joint	Le dimensionnement des joints doit être conforme au DTU 44.1 (NFP 85-210-1).	

RENSEIGNEMENTS SUR L'APPLICATION

Consommation	Linéaire possible (m)		
	Section en mm (largeur x profondeur)	Cartouche de 300 ml	Recharge de 400 ml
	5 x 5	12	16
	8 x 8	4,6	6,2
	15 x 8	2,5	3,3
	20 x 10	1,5	2,0
	30 x 15	0,6	0,8
Température de l'Air Ambiant	de + 5 °C à + 40 °C		
Température du Support	de + 5 °C à + 40 °C, à 3°C minimum au-dessus du point de rosée.		
Humidité du Support	Le support doit être sec. Vérifier qu'il n'y a pas de risque de condensation et présence d'eau sur les supports.		
Fond de Joint	Utiliser un fond de joint en mousse de polyéthylène à cellules fermées, FONDS DE JOINTS Sika®.		
Vitesse de Polymérisation	3 mm environ en 24 heures à + 23 °C et 50 % HR.		
Temps de Formation de Peau	25 minutes environ à + 23 °C et 50 % HR.		

VALEURS DE BASE

Toutes les valeurs indiquées dans cette Notice Produit sont basées sur des essais effectués en laboratoire. Les valeurs effectives mesurées peuvent varier du fait de circonstances indépendantes de notre contrôle.

LIMITATIONS

- Ne jamais appliquer par dessus ou au contact de matériaux renfermant des huiles légères, des plastifiants ou des antioxydants : bitume, brai, asphalte, caoutchouc, ancien mastic, etc...
- Ne pas utiliser en joints de sol, joints immergés, joints au contact de denrées alimentaires, joints d'aquarium, joints VEC, VI-VEC, joints de vitrages isolants et joints de miroirs.
- Le mastic n'est pas fongicide et n'est pas qualifié en environnement alimentaire, ni sanitaire.
- Le mastic ne se substitue pas au calage d'équerrage du vitrage dans le châssis (en vertical).
- Ne pas utiliser sur matériaux sensibles au tachage tels que les pierres naturelles (marbre, granite,...).
- Ne pas peindre les joints.
- La compatibilité avec les films PVB doit être testée : Nous consulter.

ÉCOLOGIE, SANTÉ ET SÉCURITÉ

Avant toute utilisation de produit, les utilisateurs doivent consulter la version la plus récente de la fiche de données de sécurité correspondante. Pour obtenir des informations et des conseils sur la manipulation, le stockage et l'élimination en toute sécurité des produits chimiques, les utilisateurs doivent consulter la fiche de données de sécurité (FDS) la plus récente contenant les données physiques, toxicologiques, écotoxicologiques et autres données relatives à la sécurité. Nos FDS sont disponibles sur www.quickfds.com et sur le site www.sika.fr

INSTRUCTIONS POUR L'APPLICATION

PRÉPARATION DU SUPPORT

Les supports doivent être cohésifs, sains, propres et secs. Dans tous les cas d'utilisation, les supports et les lèvres des joints doivent être débarrassés de toutes parties non ou peu adhérentes et de tout produit pouvant nuire à l'adhérence du mastic (graisse, huile, poussière,...).

Matériaux poreux (béton, mortier) : broser énergiquement, pour éliminer la laitance, puis dépoussiérer soigneusement.

Matériaux non poreux (métaux, matières plastiques, verre, bois traités) :

- Aluminiums thermolaqués: dépoussiérer et dégraisser à l'essence F ou à l'alcool à brûler ou au Sika® Aktivator 205 selon la laque.
- Aluminium anodisé, métaux et verre non traité: dépoussiérer et dégraisser à l'acétone ou à l'alcool à brûler.
- PVC rigides, matières plastiques: dépoussiérer et dégraisser à l'alcool à brûler ou au Sika® Aktivator 205.
- Bois vernis, imprégnés ou peints: dépoussiérer.

Respecter un délai suffisant de séchage pour permettre l'évaporation complète du solvant, soit 15 minutes minimum à + 23 °C.

Autres supports : essais préalables.

MÉTHODE D'APPLICATION / OUTILS

- En joint de Façade : Respecter le DTU 44.1. En particulier, ne pas réaliser de joints d'une largeur inférieure à 5 mm.
- En joint de Vitrage : Si nécessaire, mettre en place un fond de joint de section adaptée, pour limiter la profondeur du joint de mastic aux dimensions prévues par le DTU 39.
- Utiliser un FONDS DE JOINTS Sika® mis en place avec des outils non coupants pour ne pas détériorer sa surface.
- Appliquer le mastic en joint continu avec un pistolet manuel, pneumatique ou électrique de la gamme Sika®, en évitant toute inclusion d'air.
- Serrer soigneusement le mastic contre les lèvres du joint.
- Lisser ensuite à l'aide de Sika Tooling Agent N ou avec de l'eau légèrement savonneuse avant qu'il ne se forme une peau.
- Enlever les bavures et les excès de produit avec un chiffon imprégné de White Spirit ou d'acétone.
- La résistance finale est obtenue après polymérisation complète.

NETTOYAGE DES OUTILS

- Enlever les bavures et les excès de produit non polymérisé avec un chiffon imprégné de white spirit ou acétone.
- Effectuer le nettoyage du matériel avec les lingettes imprégnées Sika® Clean.
- Une fois polymérisé, le produit ne peut être enlevé que mécaniquement.
- Le nettoyage des mains doit être effectué immédiatement, après contact au produit, avec les lingettes imprégnées Sika® Clean. Ne pas utiliser de solvant.

RESTRICTIONS LOCALES

Veillez noter que du fait de réglementations locales spécifiques, les données déclarées pour ce produit peuvent varier d'un pays à l'autre. Veuillez consulter la Notice Produit locale pour les données exactes sur le produit.

INFORMATIONS LÉGALES

Les informations, et en particulier les recommandations concernant les modalités d'application et d'utilisation finale des produits Sika sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou recommandations écrites, ou autre conseil donné, n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés, ni aucune garantie de conformité à un usage particulier, ni aucune responsabilité découlant de quelque relation juridique que ce soit. L'utilisateur du produit doit vérifier par un essai sur site l'adaptation du produit à l'application et à l'objectif envisagés. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos conditions générales de vente et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la Notice Produit correspondant au produit concerné, accessible sur internet ou qui leur sera remise sur demande.

SIKA FRANCE S.A.S.
84 rue Edouard Vaillant
93350 LE BOURGET
FRANCE
Tél.: 01 49 92 80 00
Fax: 01 49 92 85 88
www.sika.fr

Notice Produit
SikaSeal®-110
Janvier 2023, Version 01.01
020514030000000239

SikaSeal-110-fr-FR-(01-2023)-1-1.pdf

